



**Maximale Betriebsdrücke der Lutte**  
**auf Grundlage der Weiterreißfestigkeit**  
**mit Sicherheitsfaktor 2**

Durchmesser in mm	Qualität des Wandungswerkstoffes			
	XX	Y	A	B
200	40000	50000	40000	50000
300	26000	33000	26000	33000
400	20000	25000	20000	25000
500	16000	20000	16000	20000
600	13200	16600	13200	16600
700	11400	14300	11400	14300
800	10000	12500	10000	12500
900	9000	11100	9000	11100
1000	8000	10000	8000	10000
1200	6600	8300	6600	8300
1400	5700	7100	5700	7100
1600	5000	6250	5000	6250
1800	4400	5550	4400	5550
2000	4000	5000	4000	5000
2200	3600	4500	3600	4500
2400	3200	4150	3200	4150
2500	3150	4000	3150	4000
2600	3100	3850	3100	3850

**Die Werte sagen aus, dass die Lutte, auch wenn sie bereits beschädigt ist, diesem Druck noch standhält und nicht „weiterreißt“.**

